

# 販売品目

普通ポルトランドセメントをはじめ  
早強ポルトランドセメント、  
中庸熱ポルトランドセメント、  
高炉セメントなど  
高品質を誇る麻生セメントは、  
あらゆる用途に対応できる  
各種セメントを提供し  
信頼を重ねています。

## 麻生普通 ポルトランドセメント

一般的な土木・建築工事をはじめ、  
小規模工事や左官用モルタルなど幅広く  
使われています。もっとも汎用性の  
高いセメントです。

### 麻生普通ポルトランドセメント

#### 試験成績例

項目	麻生普通 ポルトランドセメント	JIS規格値 JIS R 5210
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.15	—
比表面積 (cm <sup>2</sup> /g)	3310	2500以上
凝結		
始発 h-min	2-10	60min以上
終結 h-min	3-15	10h以下
安定性(バット法)	良	良
圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )		
3d	31.2	12.5以上
7d	46.1	22.5以上
28d	62.6	42.5以上
化学成分 (%)		
酸化マグネシウム	1.08	5.0以下
三酸化硫黄	2.21	3.5以下
強熱減量	2.11	5.0以下
全アルカリ	0.56	0.75以下
塩化物イオン	0.017	0.035以下

※普通ポルトランドセメントを地盤改良用途にご使用の場合は、事前に改良土による六価クロム溶出試験を実施して下さい。



WE DELIVER  
THE BEST