

REHABILI

リハビリ工法

湿潤面用工ポキシ防水被覆材 RVウエットメント

特許第3694839号

ウエットメントは、湿潤面用のライニング材です。干満の差の施工、や湯水時の施工に適しています。リバンプ工法、リハビリ工法等の亜硝酸リチウムを使用した工法後のライニング材として最適です。

特 徴

- 1 下塗材(プライマー)工程を必要としません。
- 2 湿潤面との接着性に優れているため、RVモルタル、RVペースト等の硬化を待たずに施工ができ、工期の短縮が図れます。
- 3 連続施工が出来るので、施工期間、養生期間の短縮が可能です。
- 4 コンクリートの中性化、塩害、アルカリ骨材反応の抑制補修が一連の作業の中で行われます。
- 5 コンクリート、RVモルタル、RVペースト等に優れた接着性を示します。
- 6 耐水性、耐アルカリ性、耐塩水性に優れています。
- 7 ウエットメントは、無溶剤型のライニング材です。



性 状

	主 剤	硬 化 剤
組 成	変性エポキシ樹脂	変性ポリアミド
固形分 (%)	100	100
粘度E型3°コーン23°C 10rpm(mPa·s)	800	2700
密度 23°C (g/L)	1.242	0.975
荷 姿	8kg缶入り	4kg缶入り

強 度 試 験

試験方法：建研式引張り試験
接着面積：16cm²(4×4cm)
測定温度：20°C

接着強度 (N/mm ²)	1.34
破壊現象	コンクリート ブロックの 凝集破壊

施 工 方 法

配合比及び標準使用量

主 剤	硬 化 剤	RVパウダー 薄塗用
2	1	1~4
標準使用量		1.5kg/m ²



●材料練り混ぜ

材料の配合は重量比を秤にて計量配合し、主剤と硬化剤を十分に攪拌混合して下さい。その後攪拌しながら徐々にパウダーを加えさらに攪拌します。



●ウエットメント塗布

材料の標準塗布量は1.5kg/m²とし、ローラー・コテ等により、塗り斑のないよう塗布します。ローラー塗布後に材料が垂れてくるので、ゴムヘラ等で均し垂れ跡を消していきます。



(完成)

販売元

井上商事株式会社

〒722-1304 広島県三原市久井町江木1471 ☎0847-32-7126

製造元

田島ルーフィング株式会社

〒101-8579 東京都千代田区外神田4-14-1 ☎03-6837-8950